

Technische liste	<b>Akticol</b> <b>Die Beschichtung für den Schutz der Zuschnitte von Rundholz, Schnittholz und Elemente</b>
Produktbeschreibung:	Akticol ist eine Beschichtung zum Schutz von Schnittabschnitte, schnittholz und Elemente. Es ist aus der wasserbasierten Acrylharz, Füllstoffen und speziellen Additiven. Nach dem Trocknen Akticol gibt elastische, wasserabweisend und atmungsaktive Folie, weiß, blau, grün und rot.
Anwendung:	Akticol wird als Schutzschicht verwendet unter den Bedingungen der beschleunigten Trocknen in Öfen und / oder natürliche Trocknung, bei dem im wesentlichen reduziert die Oberflächenspannung und verhindert, das Holz von Crack
Standardfarbtöne:	Als Standard ist in weiß, blau, grün und rot produziert. Nach Wunsch des Kunden ist es möglich, andere Farbtöne liefern.
Technische Daten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viskosität ..... 4500-5500 mPas Brookfield 5 bis 20 ° C</li> <li>- DENSITY ..... 1500 kg / m<sup>3</sup></li> <li>- Gute Haftung auf allen Holzsorten</li> <li>- Gute Abdeckung aus Holz Schlitz</li> <li>- Trockenfolie ist beständig gegen Feuchtigkeit, regen und Sonne</li> <li>- Optimale Elastizität und Dampfdurchlässigkeit des getrockneten Film</li> </ul>
Anwendungsmethode:	<p>Vor Verwendung Akticol rühren.</p> <p>Akticol kann mit Pinsel, Rolle, Sprühen oder Tauchen aufgebracht werden</p> <p>Vorbereitet für die Anwendung oder in Abhängigkeit von der Betriebsart kann es mit Wasser in einer Menge von 5% bis 10% verdünnt werden.</p> <p>Bei der Anwendung sicherstellen, dass die Raum und Product temperatur ist richtig. Nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu arbeiten, weil es einen Beschichtungsfilm bilden kann.</p>
Verbrauch:	In der Praxis müssen Sie eine Trockenschichtdicke von etwa 200 Mikrometer oder 1 kg Akticol die genug erreichen, für 3-5 m <sup>2</sup> zu behandelnde Oberfläche.
Trocknung:	Bei einer Temperatur von 20 ° C Beschichtung berührungstrocken nach ca. einer Stunde und die endgültige Festigkeit des Films wird nach 24 Stunden erreicht.
Verpackung:	Plastikeimer 25 kg
Lagerung:	<p>In trockenen und luftigen Raum, bei einer Temperatur über 5 ° C für bis zu 24 Monate.</p> <p>Seit Akticol enthält Wasser darf nicht gefrieren.</p> <p>Wenn es friert das Produkt nicht noch nach dem Auftauen verwendet werden.</p>